

# HOLZSCHUTZ - PROGRAMM

## TECHNISCHES MERKBLATT

# Venti-Holzlack-System 4 in 1

für außen und innen.

**Artikel-Nummer: HW 541-0001**

---

### **Produktart:**

Venti-Holzlack-System 4 in 1 ist ein aromatenfreier, weißer, lösemittelhaltiger Decklack, der aus einer Dose als Isoliergrund, Voranstrich, Zwischen- und Schlußanstrich eingesetzt werden kann.

### **Eigenschaften:**

Langölgiger Alkydharzack, gut füllende Beschichtung für höchste Ansprüche. Hohe Farbton- und Wetterbeständigkeit sowie Dauerelastizität gewährleisten lange Haltbarkeit. Leicht zu verarbeiten.

### **Einsatzgebiete:**

Insbesondere für maßhaltige Holzbauteile, wie Fenster und Türen, aber auch Fensterläden, Dachunterseiten, Pergolen, Zäune, Holzverschalungen im Innen- und Außenbereich auf Nadel- und Laubhölzer als Isoliergrund Vor-, Zwischen- und Deckanstrich. Auch sehr gut zur Renovierung intakter Anstriche geeignet. Kann auch auf andere Materialien wie z.B Stahl, Alu oder Beton als Grundierung aufgetragen werden.

### **Farbtöne:**

0001 weiß / seidenglänzend

### **Lieferform:**

0,75 l; 2,5 l

### **Verarbeitung:**

Normal 2-3 Anstriche Venti Lack-System unverdünnt streichen oder rollen.

Spritzparameter: Becherpistole 1,6 – 1,8 mm , 2 – 2,5 bar

Airless Lackiergerät: 0,28 -0,28 mm , 80 – 90 bar

Der Untergrund muß sauber, trocken, und fettfrei sein. Abblätternde und verwitterte Anstriche entfernen. Intakte Altanstriche anschleifen. Holz im Außenbereich ggf. mit Holzschutz-Grund grundieren. Holz im Innenbereich kann ohne Grundierung gestrichen werden.

### **Wichtiger Hinweis !**

Durch einen Probeanstrich sind Farbton und Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen.

### **Verbrauch/ Einbringmenge:**

Je nach Untergrund 75 ml - 100 ml/m<sup>2</sup>

**Trocknung:**

Praxiswerte bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit

Staubtrocken: ca. 4 Stunde

Griffest: ca. 6-8 Stunden

Überstreichbar: ca. 24 Std.

Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen.  
Nicht unter 5°C verarbeiten.

**Arbeitsgeräte und Reinigung:**

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Kunstharz-Verdünner, ordnungsgemäß entsorgen.

**Lagerfähigkeit:**

In geschlossenen Originalgebinden, trocken und frostfrei, mindestens 2 Jahre.

**Produktkenndaten:**

Dichte: 1,1 g /cm<sup>3</sup>

Viskosität: ca. 800 m Pa s

Bindemittel: Alkydharzkombination

Flammpunkt: ca. 47°C

**Sicherheitskenndaten:****Entzündlich****Sicherheitsratschläge:**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellenfernhalten. Nicht rauchen.

Dampf/Aerosol nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser abspülen und den Arzt konsultieren. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**Entsorgung:**

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Nur restlos entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

**Ökologie:** Nicht in Gewässer, Kanalisation oder Erdreich gelangen lassen.

WGK 2 (Selbsteinstufung)

**Kennzeichnung:**

VbF: -/-

GefStoffV: -/-

GGVS/ ADR: -/-

Die Hinweise in unseren technischen Informationen, Arbeitsanleitungen und Merkblättern, werden aufgrund vorliegender Erfahrung nach bestem Wissen gegeben. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsweise können wir eine Verbindlichkeit jedoch nicht übernehmen. Erfahrungswerte, die wir nennen, sind Durchschnittswerte. Unsere Kunden- und Fachberatung ist freiwilliger Kundendienst, der keine Haftung unsererseits begründet. Die Beratung befreit den Käufer nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung.

04/99 FEL