

Acryl-Deckfarbe

für außen und innen.

Artikel-Nummer: HW521-Farbtön

Produktart:

Acryl-Deckfarbe ist ein umweltfreundlicher Wetterschutzanstrich auf Reinacrylatbasis mit hoher Deckkraft, elastisch und alkalifest.

Eigenschaften:

Acryl-Deckfarbe ist extrem wetterbeständig, dauerelastisch, diffusionsoffen und blättert auch bei stärkster Bewitterung nicht ab. Schlagregenfest, lichtecht, schnelltrocknend, geruchlos und scheuerbeständig nach DIN 53778.

Einsatzgebiete:

Außen und innen. Altes und neues Holz. Besonders zur Renovierung alter, bereits gestrichener Oberflächen, auch für Putz, Mauerwerk, Beton, abgewittertem Faserzement, Zinkdachrinnen, Zinkbleche u. a. Untergründe. Bei der Verarbeitung auf Bänken, Stühlen usw. muss anschließend noch ein Anstrich mit Kompakt Fenster+Türen-Lasur farblos erfolgen. Dieser verhindert dann ein evtl. Abfärben gerade bei hell pigmentierten Farbtönen.

Farbtön:	0001 weiß	7204 friesenblau	7231 ocker	7232 grau
	7233 ziegelrot	7234 dunkelbraun	7236 schwarz	7238 blaugrau
	7239 gelb	7240 rot	7246 grün	7247 friesengrün
	7248 schokobraun			

Lieferform: 0,75 l; 2,5 l; 10 l

Basis-Farbtöne	9200 Basis 1 / L weiß (98% Vorbefüllung)
für Mischmaschine:	0901 Basis 3 / Z transparent (85% Vorbefüllung)

Lieferform: 0,75 l; 2,5 l

Verarbeitung:

Normal zwei Anstriche Acryl-Deckfarbe unverdünnt streichen, rollen oder airless-spritzen.

Spritzparameter: Becherpistole 1,8 – 2,0 mm , 2 – 2,5 bar
Airless Lackiergerät: 0,28 - 0,33 mm , 80 – 90 bar

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Abblätternde und verwitterte Anstriche entfernen. Harzausscheidungen mit NC-Verdünnung auswaschen. Dichtstoffsysteme sind auf Verträglichkeit zu prüfen. Vor- und gelegentlich während der Arbeit gut umrühren.

Renovierung bei stark verwittertem Holz:

Vorbehandlung:	1 x Aqua-Holzschutzgrund*
	2 x Aqua Isoliergrund
	1 x Acryl-Deckfarbe verdünnt mit max. 10 % Wasser
	1 x Acryl-Deckfarbe unverdünnt

Neuanstrich: 1 x Aqua-Holzschutz-Grund*
2 x Aqua Isoliergrund
1 x Acryl-Deckfarbe verdünnt mit max. 10 % Wasser
1 x Acryl-Deckfarbe unverdünnt

Verbrauch:

Je nach Untergrund ca. 100 ml pro Arbeitsgang

Trocknung:

Acryl-Deckfarbe trocknet bei normaler Witterung in 1 – 4 Stunden und ist nach 12 Stunden überstreichbar. Niedriger Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen. Nicht unter 5° C verarbeiten. Nach dem Streichen ca. 4 Stunden vor Regen schützen (Abwaschgefahr). Starke Sonneneinstrahlung vermeiden.

Wirkstoffe / Zusammensetzung:

Acrylat, TiO₂, Eisenoxide, Silikate, Testbenzin, Glykole Konservierungsmittel (MIT/BIT), Wasser

Arbeitsgeräte und Reinigung:

Mit Wasser und Spülmittel Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Lagerfähigkeit:

In geschlossenen Originalgebinden, trocken und frostfrei, mindestens 2 Jahre.

Produktkenndaten:

Dichte: ca. 1,1 – 1,23 g/cm³

Sicherheitskenndaten:

Nur bestimmungsgemäß nach den Verarbeitungshinweisen anwenden. Sicher vor Kindern aufbewahren. Geschlossene Räume während und nach der Verarbeitung gut lüften. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Bespritzte Haut gründlich mit Wasser und Seife reinigen. In den Augen gelangte Spritzer mit viel Wasser auswaschen, ggfs. Arzt aufsuchen. Spritznebel nicht einatmen: Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on; 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Bei der Verarbeitung und Lagerung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Entsorgung:

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden

Ökologie:

Nicht in Gewässer, Kanalisation oder Erdreich gelangen lassen. WGK 1 (Selbsteinstufung)

Kennzeichnung:

GefStoffV: -/-

ADR: -/-

VOC Gehalt:

EU Grenzwert für das Produkt (Kat. A/c): 40 g/l (2010) Dieses Produkt enthält max. 35 g/l VOC

Produkt Code: M-DF 02

***Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen**

Die Hinweise in unseren technischen Informationen, Arbeitsanleitungen und Merkblättern, werden aufgrund vorliegender Erfahrung nach bestem Wissen gegeben. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsweise können wir eine Verbindlichkeit jedoch nicht übernehmen. Erfahrungswerte, die wir nennen, sind Durchschnittswerte. Unsere Kunden- und Fachberatung ist freiwilliger Kundendienst, der keine Haftung unsererseits begründet. Die Beratung befreit den Käufer nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung.

Von Höveling Farben GmbH & Co. KG. • Südring 3 g • 21465 Wentorf • Tel. 040 / 72 77 03-0 • Fax 040 / 72 77 03-29