

Verarbeitungshinweise :

Lacköl mit UV-Filter ist ein 1-komponenten-Produkt. Vor der Verarbeitung ist der Inhalt der Gebinde gründlich aufzurühren. Dabei sind Boden- und Randbereiche einzubeziehen.

Lacköl mit UV-Filter wird zweckmäßiger Weise mit dem Pinsel aufgebracht.

Achtung: Waagerechte Flächen nicht zu dick streichen.

WICHTIG :

Auf alten, geschliffenen Lackölanstichen muß Lacköl mit UV-Filter ganz dünn aufgebracht werden und mindestens 24 Stunden gut durchtrocknen, bevor die nächste Schicht gestrichen wird.

Die Nachpflege erfolgt je nach Beanspruchung alle paar Jahre durch einfaches Reinigen, leichtes Anschleifen und ein- bis zweimaliges Überstreichen mit Lacköl mit UV-Filter.

Die Objekttemperatur sollte für eine störungsfreie Trocknung 5° C nicht unter- und 30° C nicht überschreiten. Bei Temperaturen unter 5° C verlängert sich die Trockenzeit erheblich und der Zeitraum bis zur nächsten Beschichtung sollte mindestens 48 Stunden betragen.

In geschlossenen Räumen ist beim Verarbeiten und während der Trocknungsphase für ausreichende Ventilation zu sorgen.

Nach Beendigung der Arbeiten sind die Gerätschaften mit **Verdüner 799 D 22** zu reinigen.

Sicherheitsdaten :

Flammpunkt : 37° C (DIN 53213)

Weitere wichtige Sicherheitsdaten sind im EG-Sicherheitsdatenblatt zu finden. Die Sicherheitsmarkierungen auf den Liefergebinden, gültige Anstrichverordnungen, Normen und Richtlinien sind zu beachten.

Teste und Gutachten :

Verpackung :

750 ml 2,5 l

Lagerung :

Lagerfähigkeit ca. 18 Monate

Lagertemperatur: von 5°C - 30°C

Diese Produktinformationen sind unverbindliche Planungshilfen.

Stand : 02/2014

Die vorhergegangenen Datenblattausgaben verlieren hiermit Ihre Gültigkeit.